



FINITURE COLORATE
SISTEMA TINTOMETRICO



www.cadsrl.it

LAVABILE TRASPIRANTE P80

Pittura lavabile traspirante opaca per interni con buona copertura, facilità di applicazione, ottima permeabilità al vapore e di aspetto vellutato.



UTILIZZO
INTERNO



AGGIUNTA
DI ACQUA 15-20%
2,1-2,8 Lt



APPLICAZIONE
PENNELLO, RULLO
O SPRUZZO



CONSUMI
8-10 m²/Lt



CONFEZIONE
SECCHI IN
PLASTICA
14 Lt



PALLETS

IMPIEGO

Pittura lavabile traspirante opaca per interni con buona copertura, facilità di applicazione, ottima permeabilità al vapore e di aspetto vellutato. Grazie alla particolare opacità riesce a mascherare piccoli difetti del supporto.

Caratteristiche:

- *Ottima traspirabilità*
- *Facile applicazione e distensione*
- *Alta copertura e punto di bianco*
- *Permeabile al vapore acqueo*
- *Mascherante, copre le cavillature*

VANTAGGI

L'ottima qualità delle materie prime impiegate conferiscono al prodotto caratteristiche di eccezionale copertura ed elevata resistenza agli agenti atmosferici, ai vapori acidi ed alcalini. La resina contenuta protegge stabilmente i pigmenti impedendone lo sfaldamento e lo sfarinamento.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Si consiglia di spazzolare le superfici da trattare asportando eventuali residui di vecchie pitture in fase di distacco mediante raschiatura. In caso di supporti polverosi o friabili isolare con nostro fissativo **ISOLANTE 85**.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Diluire **LAVABILE TRASPIRANTE P80** con acqua pulita nella misura max del 15-20%.

APPLICAZIONE

Applicare **LAVABILE TRASPIRANTE P80** a pennello, rullo oppure a spruzzo.



FINITURE COLORATE SISTEMA TINTOMETRICO



www.cadsrl.it

VALORI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

Aspetto	Liquido			
Temperatura di applicazione	Valori tra +5°C e +30 °C			
Colore	Bianco e Colorato			
Acqua di diluizione	15-20%			
pH	8			
Peso specifico	1,52 kg/lt	UNI EN ISO 2811		
Leganti più additivi organici (450 °C x 3 h)	12 %	UNI 8309		
Sostanze volatili (110 °C x 16 ore)	37 %	UNI EN ISO 3251		
Presa di sporco	Molto bassa	UNI 10792		
Coefficiente di trasmissione del vapore acquoso "μ"	9,65·10-9 kg/m² · Pa	UNI EN ISO 7783-1		
Coefficiente di permeabilità all'acqua "μw 24"	1,19 kg/m² · h½			
Contenuto di VOC (Direttiva Europea 2004/42/CE) (g/l):	Cat. a/BA <30			
Resistenza alla esposizione alla luce UV e all'acqua di condensa	Condizionamento per l'invecchiamento artificiale è stato realizzato ai sensi della UNI EN ISO 11507:2002			
		Prima	Dopo	
	Gado di Abrasion	1,18	2,10	ISO 4624:78
	Grado di sforinamento	Assente	Assente	
	Variazione di colore		< 0,2	ASTM D 2244
Durata a magazzino	12 mesi			

Avvertenze: la regolare applicazione del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare. La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all'operatore. Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.

AVVERTENZE

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5°C e + 35°C. Si raccomanda di pulire accuratamente gli attrezzi da lavoro prima che il prodotto faccia presa. La conservazione è garantita per 12 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Prima dell'uso consultare la scheda di sicurezza. La CAD SRL non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali negativi del prodotto che derivano da applicazioni errate. La regolare applicazione del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare. La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all'operatore. Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.

SMALTIMENTO

PRODOTTO

CODICE CER 080112

IMBALLO VUOTO

CODICE CER 150102

Nota:

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.

LAVABILE TRASPIRANTE P80



ULTIMA REVISIONE TDS
28.02.2020

DOWNLOAD AREA
SCHEDA TECNICA
SCHEDA SICUREZZA
VOCE DI CAPITOLATO
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE



CAD srl

Strada Provinciale Gaudiello, 112

80023 - Caivano (NA) - Italia

tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73

email: info@cadsrl.it

