



**MALTE PER MURATURA
CEMENTIZIE**



www.cadsrl.it

UNIVERSALMALTA MALTAFIN MF60

Malta premiscelata cementizia **idrofurata** nella massa, in polvere di colore grigio, a base di leganti idraulici con aggregati calcari e additivi specifici, per applicazioni a mano. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua.



UTILIZZO
INTERNO
ESTERNO



AGGIUNTA
DI ACQUA 18%
4,5 lt per 25 kg



APPLICAZIONE
CAZZUOLA



CONSUMI
blocchi 25 x 25
per giunto
da 1 cm
1,2 kg / m²



CONFEZIONE
sacchi da 25 kg



PALLETS
15 q.li

IMPIEGO

Malta premiscelata cementizia idrofugata nella massa, in polvere di colore grigio, a base di leganti idraulici con aggregati calcari e additivi specifici, per applicazioni a mano. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua.

Ideale per essere utilizzata come malta di allettamento a strato sottile per murature a faccia vista, da utilizzare per mattoni in laterizio, blocchi in cls, ecc., sia per interni che per esterni.

VANTAGGI

Miscelata con acqua si trasforma in un prodotto dalla facile lavorabilità, buona resistenza meccanica, adatto per l'incollaggio di qualsiasi tipo di elementi per muratura a faccia vista. Inoltre la particolare granulometria consente poi una perfetta sigillatura delle fughe.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Gli elementi della muratura devono essere solidi e compatti, privi di parti friabili, polvere, oli, grassi e quanto altro possa ostacolare l'adesione. Se gli elementi della muratura sono particolarmente assorbenti e in caso di clima caldo, bagnare a rifiuto ed aspettare l'assorbimento d'acqua fino a quando non vi sia più la presenza di acqua liquida in superficie prima dell'applicazione della malta.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelare una confezione di prodotto con il 18 % di acqua pulita (4,5 lt per confezione da 25Kg) con l'impiego di un agitatore meccanico a basso numero di giri al minuto, sino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Nella preparazione dell'impasto aggiungere la polvere all'acqua. Fare riposare l'impasto almeno 5 minuti, rimescolandolo poi prima dell'uso. Può essere preparato anche con la normale betoniera da cantiere, facendo attenzione ad evitare la segregazione degli elementi costituenti il prodotto.

APPLICAZIONE

E' applicabile a mano con cazzuola. Per la costruzione di murature eseguire il montaggio dei blocchi o dei mattoni dopo aver posizionato allineamenti e piombi. Realizzare filari di elementi per un'altezza max 2,00 mt per fare assestare la muratura, dopo almeno 12 ore continuare la realizzazione della muratura fino all'intradosso del solaio. Terminata la fase plastica provvedere alla stilatura delle fughe con l'apposito ferro.



MALTE PER MURATURA CEMENTIZIE



www.cadsrl.it

VALORI CARATTERISTICI DELLA POLVERE

Aspetto	premiscelato in polvere	
Colore	grigio	
Diametro max aggregato	< 2,00 mm	EN 1015-1
Massa volumica prodotto secco	1656 kg / m ³	EN 1015-10
Classificazione di pericolo <small>Prima dell'uso consultare il paragrafo "Avvertenze" sulla scheda tecnica e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza</small>	pericolo	Regolamento CE n. 1907/2006
Confezione	sacchi da 25 kg	
Durata a magazzino <small>Se conservato nella confezione integra in un luogo asciutto</small>	6 mesi	

VALORI CARATTERISTICI DELLA MALTA ALLO STATO FRESCO

Temperatura di applicazione	+5 °C e +35 °C	
Quantità d'acqua d'impasto acqua pulita / potabile	18 % 4,5 lt sacchi da 25 kg	EN 1015-2
Massa Volumica della malta fresca	1740 kg / m ³	EN 1015-10
Consistenza malta fresca	150 mm	EN 1015-3
Tempo di lavorabilità e di correzione	3 h	EN 1015-9
Contenuto di Cloruri "Cl"	< 0,1 % p/p	
Resa per	muratura blocchi 25 x 25	1,2 kg / m ²
	muratura blocchi 50 x 20	1,0 kg / m ²
	muratura blocchi 50 x 25	0,9 kg / m ²
	per giunto da 1 cm	x 1 cm di spessore blocco

PRESTAZIONI DELLA MALTA ALLO STATO INDURITO

Massa volumica malta indurita	1510 kg / m ³	EN 1015-10
Reazione al fuoco	Euroclasse A1	EN 998-2
Assorbimento d'acqua	0,40 Kg/m ² ·min ^{0,5}	EN 1015-18
Resistenza a compressione	13,95 N/mm ² - M10	EN 1015-11
Permeabilità al vapore acqueo	5 < μ < 20	EN 1745 p.to A.12
Conducibilità termica	0,49 W/m·K	EN 1745 p.to A.12
Aderenza a taglio	0,30 N/mm ²	EN 998-2
Aderenza a flessione	NDP	EN 998-2

Le caratteristiche prestazionali indicate in tabella, si riferiscono a prove di laboratorio eseguite in condizioni climatiche a +20 °C e 55 % UR se non indicate diversamente in tabella. I valori di resistenza indicati sono a rottura. Le caratteristiche prestazionali possono subire variazioni in caso di applicazioni del prodotto in differenti condizioni climatiche da quelle di prova.

AVVERTENZE

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5° e +35°. Non applicare in pieno sole o sotto la pioggia, non aggiungere ulteriori sostanze di alcun genere. Non applicare su elementi per muratura o supporti a rischio di gelo nelle 24 ore successive alla posa. Non applicare in caso di pioggia imminente. Non applicare il prodotto su elementi per muratura o supporti soggetti a risalita capillare. Non aggiungere acqua o prodotto se l'impasto è già in fase di presa. In caso di applicazione meccanica, durante le fasi di interruzione dello spruzzo, è necessario prevedere l'accurata pulizia delle tubazioni e della pompa stessa mediante acqua in pressione e palla di gomma morbida pulisci tubi. La conservazione è garantita per 6 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Prima dell'uso consultare le informazioni riportate sulla scheda di sicurezza. Ai sensi del DM 10.05.2004 efficacia agente riducente 6 mesi a partire dalla data di produzione indicata sul sacco. Contiene leganti idraulici speciali che, a contatto con sudore o altri fluidi del corpo, producono una reazione alcalina. Irritante per gli occhi e la pelle. Usare guanti ed occhiali protettivi. La lavorabilità del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta del prodotto da parte dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare, alle condizioni climatiche di applicazione e di indurimento della malta. La CAD SRL non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insufficienti del prodotto imputabili ad applicazioni errate. La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all'operatore.

Nota:

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.

SMALTIMENTO

Vedere scheda di sicurezza punto 13

UNIVERSALMALTA MALTAFIN MF60

ULTIMA REVISIONE TDS
27.09.2023

DOWNLOAD AREA
SCHEDA TECNICA
SCHEDA SICUREZZA
VOCE DI CAPITOLATO
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cadsrl.it

