



INTONACI
DEUMIDIFICANTI

INTOSANA INTONACO

Malta da intonaco ecocompatibile macroporosa. Deumidificante a base di leganti idraulici, inerti selezionati a reazione pozzolanica, ed additivi specifici per murature umide o dove migliorare il benessere abitativo.

ULTIMA REVISIONE 30.06.2018



VOCE DI CAPITOLATO

Realizzazione di intonaco deumidificante per il risanamento di murature soggette ad umidità, con malta macroporosa premiscelata (tipo **INTOSANA INTONACO** prodotto dalla "CAD SRL") di colore grigio, pronto all'uso con l'aggiunta di sola acqua, conforme alla norma EN-998-1:2016 di tipo R-CSII-W_C0. Applicare su sottofondi preventivamente trattati con intonaco macroporoso di rinzafo per il risanamento di umidità (tipo **INTOSANA RINZAFFO** prodotto dalla "CAD SRL"). Se posato direttamente sulla muratura degradata asportare completamente l'intonaco ammalorato fino ad un metro oltre le tracce di umidità presenti, lavare accuratamente più volte il supporto sottostante prima dell'applicazione del prodotto. Per la preparazione del prodotto miscelare (con cazzuola o agitatore a basso numero di giri) con 15% di acqua pulita, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, aggiungendo la polvere all'acqua. Applicare con cazzuola il prodotto con un unico strato totalmente coprente la parete per uno spessore non inferiore ai 2,5 cm in ogni punto.



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cad srl.it

www.cadsrl.it