




MASSETTI

# MP30 MASSETTO PRONTO FIBRATO

Premiscelato cementizio pronto all'uso per la realizzazione di massetti ad elevata conducibilità termica.

A rapida idratazione e ritiro controllato, per interni ed esterni.

ULTIMA REVISIONE 18.10.2021



# VOCE DI CAPITOLATO

Realizzazione di massetti a ritiro controllato ed elevata conducibilità termica, per pavimentazioni interne ed esterne, con malta premiscelata (tipo **MP30 MASSETTO PRONTO FIBRATO** prodotta dalla CAD SRL), pompabile a macchina, pronta all'uso con l'aggiunta di sola acqua, conforme alle norme EN 13813:2002, con resistenza a compressione di classe C25, resistenza a flessione di classe F5 e con umidità relativa a 7gg (U.R) < 2 %. Per massetti aderenti (spessore finito compreso tra 20 e 40 mm), applicare una boiaccia cementizia. Per massetti galleggianti (spessore finito compreso tra 40 e 60 mm), desolidarizzare dal sottofondo mediante interposizione di barriera a vapore in politene o materiali similari. Per massetti radianti prevedere che la parte di massetto superiore alla parte radiante sia di almeno 25 mm con inserimento di una rete di armatura adeguata ai carichi di esercizio. Mescolare una confezione con circa 8% di acqua pulita (con betoniera a bicchiere, o mediante miscelatore oppure con impastatrice in continuo da cantiere) fino ad ottenere un impasto omogeneo, aggiungendo la polvere all'acqua.



CAD srl  
Strada Provinciale Gaudiello, 112  
80023 - Caivano (NA) - Italia  
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73  
email: info@cad srl.it

[www.cadsrl.it](http://www.cadsrl.it)