



MALTE PER IL RIPRISTINO
DEL CLS/MURATURE

REFIX RF/98 R4

Malta per il ripristino del calcestruzzo a ritiro compensato di colore grigio, tissotropica, fibrorinforzata, composta da cementi speciali resistenti ai solfati, sabbie con granulometria selezionata.

ULTIMA REVISIONE 27.02.2024



VOCEDI CAPITOLATO

Ripristino di elementi di strutture in calcestruzzo armato strutturale ammalorato, prevalentemente all'aria, mediante applicazione di malta cementizia premiscelata (tipo **REFIX RF/98 R4** prodotta dalla "CAD SRL"), provvista di marcatura CE, rispondente ai principi di riparazione CR-SS-RP, definiti dalla norma EN 1504-9:2008 e conforme ai requisiti minimi prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-3:2005, per malte di Classe R4 di tipo PCC. Miscelare (con l'impiego di un agitatore meccanico a basso numero di giri al minuto) con il 13 % di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, applicare con cazzuola. Eseguire una lisciatura con frattazzo in plastica per eliminare le microfessure e rendere la superficie completamente chiusa.



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cad srl.it

www.cadsrl.it