



INTONACI
DEUMIDIFICANTI

INTOSANA RINZAFFO

Malta da rinzaffo ecocompatibile ad alta traspirabilità a base di leganti idraulici e inerti selezionati a reazione pozzolanica, ed additivi specifici con elevata adesione per ponti di aggrappo di intonaci.

ULTIMA REVISIONE 30.06.2018



VOCE DI CAPITOLATO

Realizzazione di primo strato di intonaco deumidificante per il risanamento di murature soggette ad umidità, con malta macroporosa premiscelata (tipo **INTOSANA RINZAFFO** prodotto dalla "CAD SRL") di colore grigio, pronto all'uso con l'aggiunta di sola acqua, conforme alla norma EN-998-1:2016 di tipo R-CSII-W_c0. Prima dell'applicazione rimuovere completamente l'intonaco esistente fino ad almeno un metro oltre le tracce di umidità presenti. Lavare accuratamente più volte il supporto di muratura prima dell'applicazione del prodotto. Per la preparazione del prodotto miscelare (con cazzuola o agitatore a basso numero di giri) con 21% di acqua pulita, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, aggiungendo la polvere all'acqua. Applicare con cazzuola il prodotto con un unico strato totalmente coprente la parete.



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cad srl.it

www.cadsrl.it