



MALTE PER IL RIPRISTINO
DEL CLS/MURATURE

RASA & SANA

Malta per il ripristino e rasatura del calcestruzzo a ritiro compensato, di colore grigio, composta da cementi speciali, sabbie con granulometria selezionata, additivi specifici, per applicazioni con spessori tra 3 e 40 mm in una sola mano.

ULTIMA REVISIONE 18.11.2019



VOCEDI CAPITOLATO

Ripristino e rasatura di superficie in calcestruzzo e di elementi di strutture in calcestruzzo armato strutturale ammalorato, prevalentemente all'aria, mediante applicazione di malta cementizia premiscelata (tipo **RASA & SANA** prodotta dalla "CAD SRL"), provvista di marcatura CE, rispondente ai principi di riparazione MC-CR-IR, definiti dalla norma EN 1504-9 e conforme ai requisiti minimi prestazionali richiesti dalla norma EN 1504-3, per malte di Classe R3 di tipo CC.

Miscelare (con l'impiego di un agitatore meccanico a basso numero di giri al minuto) con il 13 % di acqua pulita fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi, applicare con cazzuola. Eseguire una lisciatura con frattazzo in plastica per eliminare le microfessure e rendere la superficie completamente chiusa.



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cad srl.it

www.cadsrl.it