



ANTIMUFFA



www.cadsrl.it

TRASPIRO

Idropittura ad alta traspirabilità, copertura ad elevato punto di bianco ad azione antimuffa permanente.
Disponibile in ampia gamma di colori.



UTILIZZO
INTERNO



AGGIUNTA
DI ACQUA 30-40%
1,5-2 Lt per 5 Lt
4-5,5 Lt per 14 Lt



APPLICAZIONE
PENNELLO, RULLO
O SPRUZZO



CONSUMI
8-10 m²/Lt
PER MANO



CONFEZIONE
SECCHI DA
5-14 Lt



PALLETS

IMPIEGO

Pittura murale per interni, con cariche e pigmenti ad elevata capacità coprente, additivi ad azione antimuffa, con ottima scorrevolezza nell'applicazione, elevata traspirabilità e basso contenuto di solventi organici volatili (VOC) nel rispetto della normativa 2004/42/CE (D.lgs. n.161 del 27 marzo 2006).

Ideale per la tinteggiatura di pareti interne soggette alla presenza di vapore che sviluppi condensa e per tutti quei locali che per effetto dell'umidità sono soggetti facilmente allo sviluppo di muffe, a titolo di esempio cucine, bagni, cantine, garage.

TRASPIRO protegge da microrganismi e muffe, mantenendo a lungo dopo l'applicazione le sue caratteristiche. Ottima permeabilità al vapore d'acqua e perfetta adesione al supporto. Disponibile in una diversa gamma di colori.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Per muri nuovi: Prima di applicare **TRASPIRO**, assicurarsi che il supporto non contenga polvere o altri elementi che ne ostacolano l'adesione. In tal caso carteggiare ed isolare il supporto con nostro fissativo acrilico **ISOLANTE 85**.

Per muri già verniciati: Carteggiare togliendo la vecchia pittura, stuccare le eventuali imperfezioni con stucco per rasatura. In presenza di muffe o alghe trattare la superficie dapprima con **DISTRUGGI MUFFA** e successivamente con **ADDIO MUFFA**. Isolare il supporto con

nostro fissativo acrilico **ISOLANTE 85**.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Diluire **TRASPIRO** con circa il 30-40% di acqua pulita a secondo del tipo di applicazione.

APPLICAZIONE

Applicare **TRASPIRO** a pennello, rullo oppure a spruzzo. Applicare in due mani attendendo circa 5 ore tra la prima e seconda mano.



ANTIMUFFA



www.cadsrl.it

VALORI CARATTERISTICI DEL PRODOTTO

Aspetto	Liquido
Temperatura di applicazione	Valori tra +5°C e +35 °C
Colore	Bianco o cartella colori
Acqua di diluizione	30-40% 1,5-2 Lt per 5 Lt 4-5,5 Lt per 14 Lt
pH	8-9
Peso specifico	1,7 kg/lit
Consumi	8-10 m ² /l per mano
Tempo di attesa tra le diverse mani	5 h
Essiccazione	4 h
Polimerizzazione	10 gg
Durata a magazzino	12 mesi

Avvertenze: la regolare applicazione del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare. La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all'operatore. Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.

AVVERTENZE

Rispettare le seguenti condizioni di applicazione:

- Temperatura dell'ambiente: 5° a 35° C
- Umidità relativa dell'ambiente: <80%
- Temperatura del supporto: 5° a 40°C.

Si raccomanda di pulire accuratamente gli attrezzi da lavoro prima che il prodotto faccia presa. La conservazione è garantita per 12 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Istruzioni di sicurezza" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza. La CAD SRL non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali negativi del prodotto che derivano da applicazioni errate. La regolare applicazione del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare.

La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per imperizie dovute all'operatore. Le caratteristiche prestazionali si riferiscono a prove di laboratorio, i valori possono subire scostamenti in funzione delle condizioni e modalità di messa in opera.

SMALTIMENTO

vedi sds p.to 13

TRASPIRO



ULTIMA REVISIONE TDS
15.09.2021

DOWNLOAD AREA
SCHEDA TECNICA
SCHEDA SICUREZZA
VOCE DI CAPITOLATO
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE



CAD srl

Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cadsrl.it

