



ADESIVI CEMENTIZI

SUPERKOL



www.cadsrl.it

Adesivo cementizio per interni, di colore grigio e bianco, composto da leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua. Specifico per ceramiche



UTILIZZO INTERNO



AGGIUNTA DI ACQUA 25% 6 lt per sacco



APPLICAZIONE CON SPATOLA DENTATA



CONSUMI 1,4 kg/m² per 1 mm di spessore



CONFEZIONE sacchi da 25 kg



PALLETS 15 q.li

IMPIEGO

Adesivo cementizio per interni, di colore grigio e bianco, composto da leganti idraulici, inerti selezionati ed additivi specifici ecocompatibili. Pronto all'uso con l'aggiunta di solo acqua. È una malta adesiva studiata per la posa in opera di piastrelle ceramiche per ambienti interni, su parete o pavimento, su ogni tipologia di sottofondo di normale uso nell'edilizia.

VANTAGGI

Pratico, veloce ed economico, miscelato con acqua si trasforma in un prodotto di facile lavorabilità e buona adesione, indicato per la posa di piastrelle in ambienti interni sia su pavimento che su parete.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

I supporti devono essere planari, solidi e compatti, privi di parti friabili, polvere, oli, grassi e quanto altro possa ostacolare l'adesione.

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO

Miscelare una confezione di **SUPERKOL** con il 25 % di acqua pulita (6 lt per sacco da 25 kg), preferibilmente con l'impiego di un agitatore meccanico a basso numero di giri, fino ad ottenere un impasto omogeneo e privo di grumi. Nella preparazione dell'impasto aggiungere la polvere all'acqua. Fare riposare l'impasto almeno 10 minuti, rimescolandolo prima dell'uso.

APPLICAZIONE

Si stende con spatola dentata, di dimensioni proporzionate al formato della piastrella, usando prima il lato liscio dell'attrezzo, premendo energicamente sul fondo e ripassando poi con la parte dentata. L'incollaggio deve essere eseguito entro il tempo aperto indicato. Pressare ogni piastrella per consentire il completo ed uniforme contatto con l'adesivo. In genere le piastrelle ceramiche non necessitano di trattamenti preliminari si consiglia di verificare che non siano presenti tracce di polvere, sporco, patine non ben ancorate al supporto o che possano modificare le caratteristiche d'assorbimento della piastrella. L'incollaggio deve essere eseguito prima che si formi una pellicola superficiale che inficia la buona adesione, in tal caso bisogna rinfrescare l'adesivo rispalmandolo con la spatola dentata.



ADESIVI CEMENTIZI



www.cadsrl.it

VALORI CARATTERISTICI DELLA POLVERE

Aspetto	premiscelato in polvere	
Colore	grigio / bianco	
Massa volumica prodotto secco	1360 Kg / m ³	
Regolamento CE 1907/2006	pericolo	
Durata a magazzino Se conservato nella confezione integra in un luogo asciutto	6 mesi	
Confezione	sacchi da 25 kg	

VALORI CARATTERISTICI DELLA MALTA ALLO STATO FRESCO

Temperatura di applicazione	da + 5°C a +35°C	
Quantità d'acqua d'impasto acqua pulita / potabile	25 % 6 lt sacchi da 25 kg	
Massa Volumica della malta fresca	1670 Kg / m ³	
pH dell'impasto	13	
Durata dell'impasto (pot life)	3 h	
Tempo aperto	20 min	EN 1346
Aggiustabilità	40 min	
Stuccature fughe a parete	dopo 8 h	
Stuccature fughe a pavimento	dopo 24 h	
Pedonabilità	dopo 36 h	
Messa in servizio	10 gg	
Resa per 1 mm di spessore	1,4 Kg/m ²	

PRESTAZIONI DELLA MALTA ALLO STATO INDURITO

Massa Volumica della malta indurita	1440 Kg / m ³	
Adesione per trazione iniziale su cls a 28gg	> 0,5 N/mm ²	EN 1348
Durabilità:		
- Adesione dopo immersione in acqua	> 0,5 N/mm ²	EN 1348
- Adesione dopo azione del calore	npd	EN 1348
- Adesione dopo cicli di gelo e disgelo	npd	EN 1348

Le caratteristiche prestazionali indicate in tabella, si riferiscono a prove di laboratorio eseguite in condizioni climatiche a +20 °C e 55 % UR se non indicate diversamente in tabella. I valori di resistenza indicati sono a rottura. Le caratteristiche prestazionali possono subire variazioni in caso di applicazioni del prodotto in differenti condizioni climatiche da quelle di prova.

AVVERTENZE

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra + 5°C e 35°C. Non indicato per la posa di piastrelle per esterni. Non aggiungere ulteriori sostanze di alcun genere. La conservazione è garantita per 6 mesi se conservato in luogo asciutto e ventilato nella confezione originale. Prima dell'uso consultare le informazioni riportate sulla scheda di sicurezza. Per adesivo grigio, efficacia agente riducente 6 mesi ai sensi del DM 10.05.2004. Contiene leganti idraulici speciali che, a contatto con sudore o altri fluidi del corpo, producono una reazione alcalina. Irritante per gli occhi e la pelle. Usare guanti ed occhiali protettivi. La lavorabilità del prodotto e le relative prestazioni tecniche sono subordinate alla corretta scelta del prodotto da parte dell'operatore in relazione al trattamento da effettuare, alle condizioni climatiche di applicazione e di indurimento del prodotto. La CAD SRL non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali insufficienti del prodotto imputabili ad applicazioni errate. La CAD SRL si declina da ogni responsabilità per impreviste dovute all'operatore.

SMALTIMENTO

Vedere scheda di sicurezza punto 13

Nota:

Verificare sul sito internet gli aggiornamenti della documentazione tecnica. Il contenuto del presente documento potrebbe differire da quello impresso sulla confezione per via dello spazio e dei mezzi di stampa impiegati, della presenza di confezioni giacenti in magazzino prima dell'aggiornamento e di errori di stampa, dunque si consiglia di fare sempre riferimento all'ultima documentazione disponibile sul sito internet ufficiale.



SUPERKOL

ULTIMA REVISIONE TDS
04.08.2025

DOWNLOAD AREA
SCHEDA TECNICA
SCHEDA SICUREZZA
VOCE DI CAPITOLATO
DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE CE



CAD srl
Strada Provinciale Gaudiello, 112
80023 - Caivano (NA) - Italia
tel: +39 081 831 88 39 fax: +39 081 835 35 73
email: info@cadsrl.it

