


TCS GLASS MR1212/4

TCS GLASS MR1212/4 è una rete in materiale composito (Glass Fiber Reinforced Polymer) alcali resistente. Nello specifico la rete GFRP è realizzata da fibra di vetro e resina epossidica. La rete in GFRP garantisce ottima stabilità di posa e lavorabilità in cantiere, mantenendo un perfetto allineamento delle fibre. La rete è applicabile con matrice inorganica, in particolare con matrice di calce idraulica naturale, per la realizzazione del sistema di antiribaltamento e antisfondellamento.



- Restauro
- Resistente
- Versatile
- Veloce
- Leggero
- Reversibile
- Facile

Caratteristiche

La rete TCS GLASS MR1212/4 è ideale per l'antiribaltamento e antisfondellamento di elementi in muratura, pietra, tufo e calcestruzzo armato per il miglioramento e adeguamento statico o sismico. Realizzazioni di betoncini e massetti armati.
Versatile: possibilità di essere applicato a scelta con diverse matrici inorganiche di calce idraulica naturale NHL 5 o tradizionale.

Restauro: in abbinamento con matrice inorganica di calce idraulica naturale lo rende un sistema di rinforzo e consolidamento per strutture soggette a vincolo della soprintendenza laddove è fondamentale l'impiego di materiali compatibili a quelli dell'epoca in grado di rinforzare senza alterare la traspirabilità del sistema e l'equilibrio termoisolante.

Reversibilità: sistemi di facile rimozione e quindi ripristino delle condizioni pre consolidamento delle strutture esistenti.

Resistente: elevate performance tecniche di resistenza e contenimento dei carichi.

Facile: installazione estremamente semplice rispettando pochi semplici passaggi.

Durabilità: elevata resistenza ad ambienti umidi, alcalini e aggressivi grazie all'impiego di matrice epossidica.

Campi d'impiego

Specificata per il consolidamento, antiribaltamento e antisfondellamento. Cerchiature e fasciature. Irrigidimenti di piano e cordoli armati innovativi. Massetti e getti collaboranti.

Elementi in muratura di mattoni, pietra, misto pietra muratura, tufo e calcestruzzo armato. Valutazione della matrice più indicata in funzione del tipo di supporto.

Applicazione

Prima di procedere all'applicazione del sistema di rinforzo, procedere alla bonifica e corretta preparazione del supporto.

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE SU MURATURA

Superfici grezze (mattoni pieni, murature sbazzate, di ciottoli, miste, pietrame e tufo):

1. Posizionamento a secco della rete TCS GLASS MR1212/4. Possono essere utilizzati connettori o dispositivi provvisori per poter semplicemente tenere in sede la rete;
2. Posizionamento a secco degli elementi angolari TCS GLASS CORNER MR48/MR88 o doppio MR88 con opportuna sovrapposizione (consigliata la sovrapposizione totale dell'elemento a "L" e comunque non inferiore a 15 cm);
3. Realizzazione dei perfori da 12 mm di diametro per l'installazione dei connettori;
4. Pulizia dei perfori;
5. Saturazione del perforo con ancorante chimico o matrice inorganica;
6. Inserimento del connettore TCS GLASS CONNECTOR con apposito fazzoletto di ripartizione ricavato dalla rete montato a 45° o FAZZOLETTO MR44 PA;
7. Applicazione della matrice inorganica a ricoprimento totale della rete, fazzoletti e connettori.

Dati Tecnici

TIPO DI PRODOTTO: Rete in fibra di Vetro con matrice epossidica per antisfondellamento e antiribaltamento.

CARATTERISTICHE GEOMETRICHE E FISICHE		VALORE				Riferimento
Proprietà	U.m.	Trama	Ordito principale	Ordito secondario	Simbolo	
Diametro nominale	mm	-	3,9	-		ETA-21 / 0524
Sezione nominale	mm ²	9,90	-	-		
Sezione nominale (cilindro graduato)	mm ²	9,60	12,00	-		
Area nominale riferita alla fibra	mm ²	7,20	5,70	-		CNR DT 203 / 2006
Barre per metro	n.	8,3	8,3	16,6		
Maglia Rete	mm	120	120	40		Metodo Interno
Grammatura	g/m ²	350		120		
Contenuto di fibra in peso (media)	%	75				
Temperatura limite di utilizzo	°C	DA -15 A 70				ETA-21 / 0524
Temperatura di transizione vetrosa del composito	°C	70				
Densità della fibra	g/cm ³	2,50 ÷ 2,60				
Densità della matrice	g/cm ³	1,15 ÷ 1,25				
Classe di reazione al fuoco	-	F				

CARATTERISTICHE MECCANICHE					
Proprietà	U.m.	Valore principale	Valore secondario	Simbolo	Riferimento
Resistenza a trazione singola barra (medio)	kN	7,19	2,50		ETA-21 / 0524
Resistenza a trazione singola barra (caratteristico)	kN	5,64	2,12		
Sforzo a trazione singola barra (medio)	MPa	596	-		
Sforzo a trazione singola barra (caratteristico)	MPa	468	-		
Resistenza a trazione per metro (medio)	kN	59	41,50		
Resistenza a trazione per metro (caratteristico)	kN	46	35,19		
Modulo elastico (caratteristico)	GPa	36	-		
Deformazione a rottura (caratteristico)	%	1,24	-		
Resistenza a strappo del nodo (caratteristico)	kN	0,50	-		

STOCCAGGIO E CONFEZIONI	
Conservazione	Nella confezione originale in luogo asciutto.

Avvertenze

- Prodotto per uso professionale.
- Non modificare il prodotto.
- Conservare il prodotto in luogo asciutto, nelle confezioni originali chiuse.
- Prima dell'utilizzo del prodotto consultare la scheda di sicurezza.
- I dati riportati corrispondono alle conoscenze tecniche ed applicative in nostro possesso per un uso appropriato del prodotto, pertanto si consiglia l'esecuzione di una prova pratica preventiva al fine di verificare l'idoneità del prodotto relativamente all'impiego previsto ed al suo consumo.
- Proteggere le superfici da fenomeni atmosferici, sole, vento, pioggia e gelo.
- Le indicazioni riportate, non essendo la nostra società l'esecutrice dei lavori e non potendo intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sulle modalità di esecuzione delle opere, sono da ritenersi di carattere indicativo e generale, pertanto non vincolante per la medesima.
- La società si riserva di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso le modifiche che riterrà necessarie.
- Per ulteriori informazioni e dimostrazioni pratiche relative ai prodotti consultare il ns. servizio tecnico.
- Fare sempre riferimento alle versioni aggiornate delle schede tecniche disponibili sul sito www.tcsgroup.it.